




## VIII. Kaltgewalztes Feinblech

Lieferprogramm der EMW	Coils	Spaltband	Zuschnitte	
				
Dicken	ab 0,30 – 3,00 mm	ab 0,30 – 3,00 mm	ab 0,40 – 3,00 mm	
Breiten	bis 1.850 mm	bis 1.850 mm	bis 1.530 mm	bis 1.850 mm
Längen	---	---	bis 8.000 mm	bis 3.000 mm
Toleranzen	Nach DIN EN 10131; engere Toleranzen nach Absprache.			

### Weiche Güten – kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen nach DIN EN 10130 : 2007

#### Mechanische Eigenschaften (quer)

Stahlsorte/Bezeichnung			R <sub>e</sub> <sup>1)</sup>	R <sub>m</sub>	A <sub>80</sub> <sup>2)</sup>	r <sub>90</sub> <sup>3)4)</sup>	n <sub>90</sub> <sup>3)</sup>	Schmelzanalyse chemische Zusammensetzung				
Kurzname	VDA 239-100	Werkstoff-Nr.	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	min. %	min.	min.	C	P	S	Mn	Ti
								max. %	max. %	max. %	max. %	max. %
DC01	CR1	1.0330	-/280	270 – 410	28	–	–	0,12	0,045	0,045	0,60	–
DC03	CR2	1.0347	-/240	270 – 370	34	1,3	–	0,10	0,035	0,035	0,45	–
DC04	CR3	1.0338	-/210	270 – 350	38	1,6	0,180	0,08	0,030	0,030	0,40	–
DC05	CR4	1.0312	-/180	270 – 330	40	1,9	0,200	0,06	0,025	0,025	0,35	–
DC06	CR5	1.0873	-/170	270 – 330	41	2,1	0,220	0,02	0,020	0,020	0,25	0,3
DC07		1.0898	-/150	250 – 310	44	2,5	0,230	0,01	0,020	0,020	0,20	0,2

<sup>1)</sup> Für Erzeugnisse, die keine eindeutige Streckgrenze aufweisen, gelten für die Werte der Streckgrenze die der 0,2 % Dehngrenze (R<sub>p0,2</sub>), für andere Erzeugnisse gelten die Werte für die der unteren Streckgrenze (R<sub>eL</sub>). Bei Dicken ≤ 0,7 mm, jedoch > 0,5 mm, sind um 20 MPa höhere Maximalwerte für die Streckgrenze zulässig. Bei Dicken ≤ 0,5 mm sind um 40 MPa höhere Maximalwerte für die Streckgrenze zulässig.

<sup>2)</sup> Bei Dicken ≤ 0,7 mm, jedoch > 0,5 mm, sind um 2 Einheiten niedrigere Mindestwerte für die Bruchdehnung zulässig. Bei Dicken ≤ 0,5 mm sind um 4 Einheiten niedrigere Mindestwerte für die Bruchdehnung zulässig.

<sup>3)</sup> Die r<sub>90</sub>- und n<sub>90</sub>-Werte gelten nur für Erzeugnisdicken ≥ 0,5 mm.

<sup>4)</sup> Für Dicken > 2 mm vermindert sich der r<sub>90</sub>-Wert um 0,2.

### Emailliergüten – kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Emaillieren nach DIN EN 10209 : 1996

#### Mechanische Eigenschaften (quer)

Stahlsorte/Bezeichnung		R <sub>e</sub>	R <sub>m</sub>	A <sub>80</sub> <sup>2)</sup>	r <sup>3)</sup>	Chemische Zusammensetzung (Schmelzanalyse)	
Kurzname	Werkstoff-Nr.	N/mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	min.	min.	C	Ti
		max.					
DC01EK	1.0390	270	270 – 390	30	–	0,08	–
DC04EK	1.0392	220 <sup>6)</sup>	270 – 350	36	–	0,08	–
DC06EK	1.0869	190	270 – 350	38	1,6	0,02	0,30
DC03ED	1.0399	240	270 – 370	34	–	<sup>5)</sup>	–
DC04ED	1.0394	210 <sup>4)</sup>	270 – 350	38	–	<sup>5)</sup>	–
DC06ED	1.0872	190	270 – 350	38	1,6	0,02	0,30

<sup>1)</sup> Die Werte für die Streckgrenze gelten bei nicht ausgeprägter Streckgrenze für die 0,2 % Dehngrenze (R<sub>p0,2</sub>), sonst für die untere Streckgrenze (R<sub>eL</sub>). Bei Dicken ≤ 0,7 mm, jedoch > 0,5 mm, sind um 2 Einheiten niedrigere Mindestwerte für die Bruchdehnung zulässig. Bei Dicken ≤ 5 mm sind um 4 Einheiten niedrigere Mindestwerte für die Bruchdehnung zulässig.

<sup>2)</sup> Bei Dicken ≤ 0,7 mm, jedoch > 0,5 mm, sind um 2 Einheiten niedrigere Mindestwerte für die Bruchdehnung zulässig. Bei Dicken ≤ 0,5 mm sind um 4 Einheiten niedrigere Mindestwerte für die Bruchdehnung zulässig.

<sup>3)</sup> Die r-Werte gelten nur für Erzeugnisdicken ≥ 0,5 mm. Für Dicken > 2 mm vermindert sich der r-Werte um 0,2.


<sup>4)</sup> Bei Dicken ≥ 0,5 mm darf die Streckgrenze einen Wert von max. 225 N/mm<sup>2</sup> erreichen.

<sup>5)</sup> Die Stahlsorten DC03ED und DC04ED werden üblicherweise in der festen Phase entkohlend behandelt. Nach der Entkohlung darf der Kohlenstoffgehalt bei der Stückanalyse max. 0,004 % betragen.

<sup>6)</sup> Auf entsprechende Anforderungen des Bestellers kann die Stahlsorte DC04EK in Dicken von 0,7 mm bis 1,5 mm mit R<sub>e</sub> ≤ 210 N/mm<sup>2</sup> und A<sub>80</sub> ≥ 38 % geliefert werden. Es bleibt dann dem Hersteller überlassen, die Rauheitswerte im Rahmen der Spanne für die Oberflächenausführung „matt“ auszuwählen.



## VIII. Kaltgewalztes Feinblech

Lieferprogramm der EMW	Coils	Spaltband	Zuschnitte
			
Dicken	ab 0,30 – 3,00 mm	ab 0,30 – 3,00 mm	ab 0,40 – 3,00 mm
Breiten	bis 1.850 mm	bis 1.850 mm	bis 1.530 mm bis 1.850 mm
Längen	---	---	bis 8.000 mm bis 3.000 mm
Toleranzen	Nach DIN EN 10131; engere Toleranzen nach Absprache.		

### Mikrolegierte Güten – kaltgewalzte Flacherzeugnisse mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen aus mikrolegierten Stählen nach DIN EN 10268 : 2007

#### Mechanische Eigenschaften (quer)

Stahlsorte/Bezeichnung			0,2 % Dehngrenze <sup>1)</sup>	Streckgrenzen- erhöhung durch Wärme- einwirkung <sup>2)</sup>	Zugfestigkeit	Bruchdehnung <sup>3)</sup>	Senkrechte Anisotropie	Senkrechte Anisotropie <sup>2) 3) 4)</sup>	Verfestigungs- exponent <sup>4)</sup>
Kurzname	VDA 239-100	Werkstoff-Nr.	R <sub>p0,2</sub> <sup>1)</sup> N/mm <sup>2</sup>	BH <sub>2</sub> N/mm <sup>2</sup>	R <sub>m</sub> N/mm <sup>2</sup>	A <sub>80</sub> min. quer %	r max. quer	r min. quer	n min quer
HC180Y	CR180IF	1.0922	180 – 230		340 – 400	36		1,7	0,19
HC180P		1.0342	180 – 230		280 – 360	34		1,6	0,17
HC180B	CR180BH	1.0395	180 – 230	35	300 – 360	34		1,6	0,17
HC220Y	CR210IF	1.0925	220 – 270		350 – 420	34		1,6	0,18
HC220I		1.0346	220 – 270		300 – 380	34	1,4		0,18
HC220P		1.0397	220 – 270		320 – 400	32		1,3	0,16
HC220B	CR210BH	1.0396	220 – 270	35	320 – 400	32		1,5	0,16
HC260Y	CR240IF	1.0928	260 – 320		380 – 440	32		1,4	0,17
HC260I		1.0349	260 – 310		320 – 400	32	1,4		0,17
HC260P		1.0417	260 – 320		360 – 440	29			
HC260B	CR240BH	1.0400	260 – 320	35	360 – 440	29			
HC260LA	CR240LA	1.0480	260 – 330		350 – 430	26			
HC300I		1.0447	300 – 350		340 – 440	30	1,4		0,16
HC300P		1.0448	300 – 360		400 – 480	26			
HC300B		1.0444	300 – 360	35	400 – 480	26			
HC300LA	CR270LA	1.0489	300 – 380		380 – 480	23			
HC340LA	CR300LA	1.0548	340 – 420		410 – 510	21			
HC380LA	CR340LA	1.0550	380 – 480		440 – 560	19			
HC420LA	CR380LA	1.0556	420 – 520		470 – 590	17			

#### Chemische Zusammensetzung (Schmelzanalyse)

Stahlsorte/Bezeichnung			C	Si	Mn	P	S	Al	Ti	Nb
Kurzname	VDA 239-100	Werkstoff-Nr.	max. %	max. %	max. %	max. %	max. %	min. %	max. %	max. %
HC180Y	CR180IF	1.0922	0,01	0,3	0,7	0,06	0,025	0,01	0,12	
HC180P		1.0342	0,05	0,4	0,6	0,08	0,025	0,015		
HC180B	CR180BH	1.0395	0,05	0,5	0,7	0,06	0,025	0,015		
HC220Y	CR210IF	1.0925	0,01	0,3	0,9	0,08	0,025	0,01	0,12	
HC220I		1.0346	0,07	0,5	0,5	0,05	0,025	0,015	0,05	
HC220P		1.0397	0,07	0,5	0,7	0,08	0,025	0,015		
HC220B	CR210BH	1.0396	0,06	0,5	0,7	0,08	0,025	0,015		
HC260Y	CR240IF	1.0928	0,01	0,3	1,6	0,1	0,025	0,01	0,12	
HC260I		1.0349	0,07	0,5	0,5	0,05	0,025	0,015	0,05	
HC260P		1.0417	0,08	0,5	0,7	0,1	0,025	0,015		
HC260B	CR240BH	1.0400	0,08	0,5	0,7	0,1	0,025	0,015		
HC260LA	CR240LA	1.0480	0,1	0,5	0,6	0,025	0,025	0,015	0,15	
HC300I		1.0447	0,08	0,5	0,7	0,08	0,025	0,015	0,05	
HC300P		1.0448	0,1	0,5	0,7	0,12	0,025	0,015		
HC300B		1.0444	0,1	0,5	0,7	0,12	0,025	0,015		
HC300LA	CR270LA	1.0489	0,1	0,5	1,0	0,025	0,025	0,015	0,15	0,09
HC340LA	CR300LA	1.0548	0,1	0,5	1,1	0,025	0,025	0,015	0,15	0,09
HC380LA	CR340LA	1.0550	0,1	0,5	1,6	0,025	0,025	0,015	0,15	0,09
HC420LA	CR380LA	1.0556	0,1	0,5	1,6	0,025	0,025	0,015	0,15	0,09

<sup>1)</sup> Falls eine ausgeprägte Streckgrenze auftritt, gelten die Werte für die untere Streckgrenze (R<sub>eH</sub>).




<sup>2)</sup> Für Dicken > 1,2 mm sind besondere Vereinbarungen zu treffen.

<sup>3)</sup> Bei Dicken ≤ 0,7 mm, jedoch > 0,5 mm, sind um 2 Einheiten niedrigere Mindestwerte für die Bruchdehnung zulässig.

<sup>4)</sup> Die Mindestwerte für r (quer) und n (quer) gelten nur für Erzeugnisdicken ≥ 0,5 mm.

<sup>5)</sup> Für Dicken > 2 mm vermindert sich der r<sub>90</sub>-Wert um 0,2.

## VIII. Kaltgewalztes Feinblech

Lieferprogramm der EMW	Coils	Spaltband	Zuschnitte	
				
Dicken	ab 0,30 – 3,00 mm	ab 0,30 – 3,00 mm	ab 0,40 – 3,00 mm	
Breiten	bis 1.850 mm	bis 1.850 mm	bis 1.530 mm	bis 1.850 mm
Längen	---	---	bis 8.000 mm	bis 3.000 mm
Toleranzen	Nach DIN EN 10131; engere Toleranzen nach Absprache.			

Oberflächen				
Qualität		Rauhigkeit		Nachbehandlung
DIN EN 10130	b-	bes. glatt	Ra ≤ 0,4 µm	
normale Oberfläche	A (03)	g- glatt	Ra ≤ 0,9 µm	geölt
	m-	matt	Ra > 0,6 µm ≤ 1,9 µm	
beste Oberfläche	B (05)	r- rau	Ra > 1,6 µm	ungeölt

### Mehrphasenstähle – kaltgewalzte Erzeugnisse aus Mehrphasenstählen zum Kaltumformen nach prEN 10338 : 2007 (Entwurf)

#### Mechanische Eigenschaften (quer)

Stahlsorte/Bezeichnung			Streckgrenze	Zugfestigkeit	Dehnung	Verfestigungs- exponent	Bake-Hardening- Wert
Kurzname	VDA 239-100	Werkstoff-Nr.	R <sub>p0,2</sub> N/mm <sup>2</sup> min.	R <sub>m</sub> N/mm <sup>2</sup> min.	A <sub>80</sub> %	n <sub>10-UE</sub> min.	BH <sub>2</sub> N/mm <sup>2</sup> min.
<b>DP-Stähle</b>							
HCT450X		1.0937	260 – 340	450	27	0,16	30
HCT500X	CR290Y490T-DP	1.0939	300 – 380	500	23	0,15	30
HCT600X	CR330Y590T-DP	1.0941	340 – 420	600	20	0,14	30
HCT780X	CR440Y780T-DP	1.0943	450 – 560	780	14	–	30
HCT980X	CR590Y980T-DP	1.0944	600 – 750	980	10	–	30
<b>TRIP-Stähle</b>							
HCT690T	CR400Y690T-TR	1.0947	430 – 550	690	23	0,18	40
HCT780T		1.0948	470 – 600	780	21	0,16	40
<b>CP-Stähle</b>							
HCT600C		1.0953	350 – 500	600	16	–	30
HCT780C	CR570Y780T-CP	1.0954	500 – 700	780	10	–	30
HCT980C		1.0955	700 – 900	980	7	–	30

#### Chemische Zusammensetzung (Schmelzanalyse)

Stahlsorte/Bezeichnung			Massenanteil in %									
Kurzname	VDA 239-100	Werkstoff-Nr.	C max.	Si max.	Mn max.	P max.	S max.	Al <sub>gesamt</sub>	Cr + Mo max.	Nb + Ti max.	V max.	B max.
<b>DP-Stähle</b>												
HCT450X		1.0937	0,14	0,80	2,00	0,080	0,015	≤ 2,00	1,00	0,15	0,20	0,005
HCT500X	CR290Y490T-DP	1.0939	0,14	0,80	2,00	0,080	0,015	≤ 2,00	1,00	0,15	0,20	0,005
HCT600X	CR330Y590T-DP	1.0941	0,17	0,80	2,20	0,080	0,015	≤ 2,00	1,00	0,15	0,20	0,005
HCT780X	CR440Y780T-DP	1.0943	0,18	0,80	2,50	0,080	0,015	≤ 2,00	1,00	0,15	0,20	0,005
HCT980X	CR590Y980T-DP	1.0944	0,23	0,80	2,50	0,080	0,015	≤ 2,00	1,00	0,15	0,20	0,005
<b>TRIP-Stähle</b>												
HCT690T	CR400Y690T-TR	1.0947	0,32	2,20	2,50	0,12	0,015	≤ 2,00	0,60	0,20	0,20	0,005
HCT780T		1.0948	0,32	2,20	2,50	0,12	0,015	≤ 2,00	0,60	0,20	0,20	0,005
<b>CP-Stähle</b>												
HCT600C		1.0953	0,18	0,80	2,20	0,080	0,015	≤ 2,00	1,00	0,15	0,20	0,005
HCT780C	CR570Y780T-CP	1.0954	0,18	0,80	2,20	0,080	0,015	≤ 2,00	1,00	0,15	0,20	0,005
HCT980C		1.0955	0,23	0,80	2,20	0,080	0,015	≤ 2,00	1,20	0,15	0,22	0,005

Auf Anfrage können diese Stähle auch nach den einzelnen Werkstoffblättern der Stahlherzeuger bestellt werden.